

Kalkbruk

Kalkbruk är en grupp torrbruk som endast blandas med vatten för att få ett användningsklart bruk för puts och murverksreparationer ovan mark i äldre byggnader.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

	Kalkbruk E 0-3 pumpbart	Kalkbruk E Fin 0-1 pumpbart
Artikelnr (25 kg)	5548805	5548205
Puts på äldre byggnader där luftkalkbruk tidigare använts.	X	X
Murverksreparationer på äldre byggnader där luftkalkbruk tidigare använts.	X	X
Vid utbildningsverksamhet, där bruket skall återvinnas.	X	X

ÅTGÅNG

Ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt

ARBETSANVISNING

Se Finjas "Hjälp vid putsning" (www.finja.se/Tips och idéer)

Blandning

Blandas maskinellt ca 10 min i planblandare med ca 4 liter vatten per säck (25 kg). Detta ger 16 liter färdigt bruk.

Användningsråd

Underlaget skall förvattnas. Eftervattna det hårdnande putsskiktet för ökad hållfasthet. Samma vattenmängd och blandningstid skall alltid användas. Skydda alltid putsad yta mot regn och sol och eftersträva en jämn temperatur över +15° C under härdningstiden.

Vid användning under +5° C skall vinteråtgärder vidtas dvs värme, snöskydd m.m. Köldtillsatsmedel kan tillsättas, men detta ersätter inte vinteråtgärder.

TEKNISKA DATA

	Kalkbruk E 0-3 pumpbart	Kalkbruk E Fin 0-1 mm pumpbart
Bindemedel	Släckt murkalk	
Ballast, naturesand	0-3 mm	0-1 mm
Viktprop.	100/900	100/900
Brukstyp	CS I	CS I
Vattenbehov	ca 16%	ca 16%
Lufthalt	ca 15-20%	ca 15-20%
Användningstid	obegränsad	obegränsad
Börjar hårdna	mycket långsamt	mycket långsamt
Rek putstjocklek	ca 10-20 mm	ca 3-5 mm

FÖRPACKNING

Produkten levereras som standard i 25 kg säck men kan (i regel) även fås i 1000 kg storsäck samt 10-tons behållare.

LAGRING

Förvaras torrt. Lagringstid 24 månader i oöppnad originalförpackning. Tillverkningsdatum anges på förpackning.

SKYDDSANVISNINGAR

Irriterande.

Riskfraser R 37/38, 41

Skyddsfraser S 2, 22, 24/25, 26, 36/37/39

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t ex hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

The logo for FINJA, featuring the word "FINJA" in a bold, black, sans-serif font. The letters "I" and "A" have horizontal lines extending from their bases, creating a stylized underline effect.