

BINDEMEDEL

Släckt Murkalk E

Släckt Murkalk E är ett bindemedel bestående av enbart släckt kalk (kalkhydrat) som blandas med ballast (sand) och vatten till putsbruk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Släckt Murkalk E är ett godkänt *icke* hydrauliskt bindemedel. Släckt Murkalk E är en ren kalkhydrat och genom sin finmaldhet synnerligen väl lämpad till putsbruk. Blandat bruk hårdnar i samband med luftens koldioxid och får ej användas i kall och fuktig väderlek. Ingående tillsatsmedel säkerställer god frostbeständighet i det hårdnade bruket.

Släckt Murkalk E används i första hand till renoveringar av äldre byggnader eller där murbruk lätt skall kunna tas bort. Släckt Murkalk E ger p.g.a. att det endast är uppbyggt på kalk en låg hållfasthet. Även användbart till kalkmålning.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

	Användningsområden	Blandningsförhållande Släckt Murkalk E : Sand	
Artikelnr (10 kg)	5859108	viktdeklar	volymdeklar
Putsbruksklass* CS I	Grov- och finputs	100 / 850	1 : 4
	Grov- och finputs	100 / 1050	1: 5
	Kalkmålningar kalk / vatten		2 : 5

ÅTGÅNG

Volymdeklar Släckt Murkalk E : Sand	Bindemedelsåtgång kg / m ³ bruk	Liter sand per säck om 10 kg Släckt murkalk E
1 : 5	130	155
1 : 4	160	125
2 : 5 (Släckt murkalk : vatten)	1 kg / 8 m ²	2 strykningar

TEKNISKA DATA

	Släckt Murkalk E
Tryckhållfasthet	Inga hållfasthetskrav
Lufthalt	18 - 20%
Finmaldhet	
Specifik yta släckt Murkalk E	1700 m ² /kg
Skrymdensitet	ca 500 kg/m ²
Blandat bruk:	
Användningstid vid ca 20°C	Mycket lång
Börjar hårdna	Mycket långsamt
Frostbeständighet	Mycket god
Rek. putstjocklek	max 20 mm/påslag

ARBETSANVISNING

Blandning

Släckt Murkalk E blandas enligt tabeller. Använd endast sand från erkänd leverantör. Färdigblandat bruk kan hållas öppet under lång tid om det förvaras fuktigt.

Murning

Murning med kalkbruk sker oftast på gamla byggnader vid renovering och då endast som lagning av redan murade fasader. Observera att murningstakten inte kan bli så hög då bruket har långsam hållfasthetstillväxt.

Putsning

Förvattna alltid underlaget och tunngrunda med ett svagt grundningsbruk (B eller C bruk) för att stämma överens med det befintliga underlaget. Skydda nyputsad yta mot för snabb uttorkning med vattendimma de första dygnen. Var noga med att inte överdosera vattendimman eftersom bruket härdar av syret i luften.

Målning

Släckt Murkalk E kan också användas för målning på putsade fasader. Vispa blandningen mycket noggrant till skummet har försvunnit och låt färgen stå och mogna i ett dygn.

Vinterhantering

Släckt Murkalk E får ej användas under +5 °C eller vid kall och fuktig väderlek.

FÖRPACKNING

Produkten levereras i 10 kg säck.

LAGRING

Förvaras torrt. Lagringstid minst 24 månader i oöppnad originalförpackning.
Tillverkningsdatum anges på förpackning.

SKYDDSANVISNINGAR

Irriterande.

Riskfraser R 37/38, 41

Skyddsfraser S 2, 22, 24/25, 26, 36/37/39

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t ex hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

The logo for FINJA, featuring the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "I" and "J" are stylized with horizontal lines through them. Below the word "FINJA" are two thick, parallel horizontal lines.