

Djupgrund

Till grundbehandling på kritande och starkt sugande underlag för att få en jämnt sugande yta före fortsatt behandling med Finja Fasadfärg Silikonharts.

Arbetsanvisning

Före målning ska ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Finja Fasadfärg Silikonharts ska inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning. Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: 0,013–0,017 inch

Spruttryck: 150–180 bar

Sprutvinkel: 50°

Förtunning: Vatten

Teknisk data

| | |
|----------------------------|--|
| Bindemedel | Akrylhydrosol, siloxan |
| Densitet | 1,00 kg/liter |
| Sträckförmåga | 5–7 m ² /liter |
| Appliceringstemperatur | Mn. 5 °C på underlag, material och omgivande luft |
| Torktid vid 23 °C, RF 50 % | Damm torr: 2 timmar Övermålningsbar: 12 timmar Genomtorr: flera dygn |
| Förtunning/rengöring | Vatten |
| Kulörer | Färglös |

Förpackning

10 l

Lagring

Förvaras svalt men frostfritt.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA