

Gipsputs

Pumpbar produkt för användning vid utstockning och putsning inomhus samt vid lagning inomhus av vanligt förekommande underlag som till exempel tegel, lättklinker, lättbetong och tidigare putsade ytor. Diffusionsöppen. Kan användas i våtutrymmen.

Observera: I våtrum ska alltid ett godkänt tätskiktssystem användas.

Arbetsanvisning

Förarbete:

Kontrollera att rätt produkter används.

Kontrollera underlaget och dess beskaffenhet. Underlaget skall utgöras av tegel, lättklinker, lättbetong och tidigare putsade ytor.

Rengör samtliga ytor noggrant. Underlaget ska vara damm- och fettfri.

Sugande underlag ska förvattnas vid behov – Använd slang med finspridarmunstycke.

Icke sugande underlag ska förbehandlas med Finja Primer Grepp.

Blandning:

Bruket blandas maskinellt cirka 5 minuter i en snabbgående blandare eller med visp. Gipsputsmaskin kan också användas.

Använd 15,0-16,2 liter rent kranvatten per säck (25 kg). Detta ger cirka 30 liter färdigt bruk. Samma vattenmängd och

blandningstid ska alltid användas. Putsning får inte utföras med för blött bruk. Det ska säkerställas att rätt vattenmängd doseras, då ett felaktigt blandat bruk påverkar dess egenskaper negativt. Bruk som har börjat att härda får inte blandas ut med mer vatten.

Går ej att använda med genomströmningsblandare.

Putsning:

För arbetsgång, putsning - se anvisning "Arbetsanvisning Gipsputs" på www.finja.se.

Bruket slås eller sprutas* på underlaget.

*Med Gipsputsmaskin.

Putsning bör utföras i skikt om 5–50 mm.

Om bruket har börjat hårdna ska det kasseras. Brukets bearbetningstid beror till stor del på väder och temperaturen i luften. Finja tar inget ansvar för bruksblandningar som har kontaminerats/förorenats med otillåtna tillsatser på arbetsplatsen så som till exempel diskmedel, T-sprit eller liknande.

Användningsråd:

Skydda alltid ytan mot regn. Under varma förhållanden ska murverket skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas, det vill säga isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvattnet med mera. Eftersträva en brukstemperatur på ca 20°C, på det färdigblandade bruket.

Frostskyddstillägg får ej tillsättas.

Gipsputs används inomhus i inomhusklimat.

Efterbehandling: se underlagsguide.

Täta skikt kan appliceras efter ett dygn per 5 mm skiktjocklek vid inomhusklimat

Underhåll:

Se handboken "Rätt Murat & Putsat", Svenskbyggtjänst, Kapitel 10: Ombyggnad, Renovering och Underhåll.

Teknisk data

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

Bindemedel	Naturgips
Ballast	Mneralisk lättballast och natursand
Bruksklass	Gipsputs
Bearbetningsbar	30 min till 1 h
Rek. skiktjocklek	5–50 mm/påslag
Åtgång	Ca 8 kg/m ² vid 10 mm puts-skikt

Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck.

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.