

Färgat Murbruk M2,5

Pigmenterat torrbruk för murnings- och efterfogningsarbeten där en färgad fog önskas. Är anpassad för murning av fasadtegel och kalksandsten med absorption mellan 0,5-2,9 kg/m². Produkten har god frostbeständighet och finns tillgänglig i såväl standard- som specialkulörer. Färdig att nyttjas direkt efter blandning med vatten. Vid önskemål om speciella egenskaper kan produkten levereras med tillval, se teknisk data.

Arbetsanvisning

Förarbete:

Det angivna absorptionsvärdet är ett riktvärde och varje typ av tegelsten är unik och bör vid tveksamhet samverkansprovas med murbruket.

Blandning:

Blandas maskinellt cirka 10 minuter i en långsamtgående blandare. Använd cirka 3,5–4,5 liter rent kranvatten per säck (25 kg). Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Bruk som har börjat att härda får inte blandas ut med mer vatten. Specialkvalitet krävs vid användning av genomströmningsblandare.

Bruk med Genomströmningstilläts ska endast användas med Genomströmningsblandare.

Om Genomströmningstilläts används tillsammans med annan blandningsutrustning, som t.ex. planblandare, får bruket avsevärt sämre prestanda än deklarerade värden.

Murning:

Vid murning ska murstenarna vara torra. Kontrollera sugningen på murstenarna och arbeta inte med för blött bruk. Om bruket har börjat hårdna ska det kasseras. Mura alltid med fyllda fogar.

Användningsråd:

Skydda alltid ytan mot regn. Under varma förhållanden ska murverket skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas, det vill säga isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvatten med mera. Frostskyddstilläts kan tillsättas men detta ersätter inte vinteråtgärder.

Underhåll:

Se handboken "Rätt Murat & Putsat", Svenskbyggtjänst, Kapitel 10: Ombyggnad, Renovering och Underhåll.

Tillsats, Frostskydd: Användning av Frostskydd bidrar till, men ersätter inte, normala vinteråtgärder såsom isolering och uppvärmning av blandningsvatten och material. Vid användning av frostskydd finns risk för saltutfällningar.

Tillsättning av Frostskyddstilläts och/eller Tätbrukstilläts påverkar brukets kulör och sänker den slutliga hållfastheten.

För att minimera risken för synliga nyansskillnader används tillsatser till hela fasaden och projektets projektör/entreprenör ansvarar för planering av detta.

Teknisk data

| | |
|--|-------------|
| Ballast | Sand 0–3 mm |
| Användningstid | Ca 1 h |
| Rekommenderad fogtjocklek | 8–12 mm |
| | |
| För övriga tekniska värden se prestandadeklaration | |

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

| | |
|--|--------------|
| | |
| Tillval | Art.nr. |
| Tillsats för blandning i genomströmningsblandare | 5919 |
| Tillsats för minskad vattenupplagning, Tätbruk. | 5920 |
| Tillsats för frostskydd | 5906 |
| | |
| Åtgång | |
| Håltegel svenskt format | ca 70 kg/kvm |
| Massivegel svenskt format | ca 65 kg/kvm |
| Håltegel danskt format | ca 65 kg/kvm |
| Massivegel danskt format | ca 60 kg/kvm |
| Beklädnadstegel | ca 45 kg/kvm |

Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck och 1000 kg storsäck samt 10-tonsbehållare.

Lagring

25 kg säckar ska användas inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen (För plastsäckar gäller 24 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen). Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning. Storsäckar som förvaras torrt och täckt ska användas inom 6 månader från tillverkningsdatumet.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.