

Laga Inne

Uppfyllnad och utjämning på vägg och i tak inomhus på underlag av betong, murverk, cementputs och gips i skikt 3–100 mm.

Arbetsanvisning

Förarbete:

Underlaget ska vid behov förbehandlas med Finja Primer enligt anvisningarna på förpackningen.

Blandning:

Blandas maskinellt med bormaskin och visp i cirka 5 minuter. Använd 6,0–7,0 dl rent kranvatten per hink (3 kg). Variera vattenmängden efter önskad konsistens.

Applicering:

Applicera produkten med slät stålspackel. Tjockare skikt kan med fördel appliceras med murslev.

Efterarbete:

När spacklet har halvhärdat kan materialet formas och bilda till exempel runda hörn eller, om skadan har överfyllts, skäras av till rätt nivå.

Beläggning:

Finja Tätskikt kan appliceras när produkten är yttorr, normalt cirka 3 timmar efter spackling. Vid fuktkänsliga ytskikt följ leverantörens anvisningar.

Teknisk data

Bearbetningsbar	Ca 30 min
Åtgång	Ca 1,3 kg/mm/m ²
Skiktjocklek	3–100 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn	> 10 MPa

Förpackning

Produkten levereras i 3 kg plasthink.

Lagring

Används inom 24 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten

förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA