

MUROWANIE

Tunnfog & Tunnputsbruk A

Szczeliwo Tunnfog i Tunnputsbruk A to sucha zaprawa, którą miesza się tylko z wodą w celu uzyskania gotowej do użycia zaprawy murarskiej i tynkarskiej.

Opis wykonania prac

Przygotowanie mieszanki:

Mieszać produkt mechanicznie przez ok. 5 minut w mieszalniku z dodatkiem ok. 6 litrów wody na worek (25 kg). Taka proporcja zapewnia uzyskanie ok. 16 litrów gotowej zaprawy.

Nakładanie:

Podczas murowania rozprowadzać produkt za pomocą łyżki do cienkich fug lub innego zębatego narzędzia umożliwiającego uzyskanie grubości spoiny 2–5 mm.

Podczas tynkowania zaprawę nakładać za pomocą pacy stalowej lub narzędzia równoważnego. Szerokość warstwy 2–5 mm.

Wykończyć powierzchnię za pomocą pacy filcowej lub narzędzia równoważnego. Podłoże należy zmoczyć przed zastosowaniem. Zwilżyć

twardniejącą warstwę tynku w celu zwiększenia wytrzymałości. Zawsze należy stosować taką samą ilość wody i ten sam

czas mieszania. Zawsze chronić powierzchnię przed deszczem i słońcem oraz starać się utrzymywać stałą temperaturę

powyżej 15 °C podczas utwardzania. W przypadku stosowania w temperaturze poniżej +5 °C należy zastosować środki obowiązujące w okresie zimowym, tzn. ogrzewanie,

zabezpieczenie przed śniegiem itp. Można dodać środek przeciw zamarzaniu, jednak nie zastąpi on powyższych działań. W lecie

powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Dane techniczne

Spoiwo	Cement
Kruszywo	Piasek naturalny 0–0,7 mm
Okres stosowania	Ok. 2 godz.
Zaczyna twardnieć po	Ok. 4 godz.
Mrozoodporność	Dobra

Opakowanie

Produkt standardowo jest dostarczany w workach 25 kg (nr art. 5530215).

Przechowywanie

Zawsze należy stosować czystą wodę z kranu. Zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią.

Firma Finja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość innych informacji niż informacji podanych w danych technicznych. Uwarunkowania pozostające poza odpowiedzialnością firmy Finja to m.in. sposób użytkowania, obróbka, wykonanie prac, możliwe interakcje z innymi materiałami oraz warunki lokalne panujące w miejscu przechowywania lub pracy. Aktualne informacje są zawsze dostępne na stronie www.finja.se

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "I" and "J" are stylized with a horizontal line through them. The entire logo is underlined with a thick black line.