

# TYNKOWANIE

## Grundningsbruk A

Zaprawa gruntująca A jest stosowana do gruntowania ścian murowanych w celu poprawy przyczepności i uzyskania bardziej równomiernie chłonnego podłoża. Jest to sucha zaprawa, którą należy mieszać jedynie z wodą w celu otrzymania zaprawy gotowej do użycia.

### Opis wykonania prac

Przygotowanie mieszanki

Mieszać mechanicznie przez ok. 10 minut w mieszalniku z dodatkiem ok. 4 litrów wody na worek (25 kg).

Wskazówki dotyczące stosowania:

Podłoże należy zmoczyć przed zastosowaniem. Zaprawę wrzucać lub rozpylać na podłożu. Zwilżać twardniejącą warstwę tynku w celu zwiększenia wytrzymałości. Zawsze należy stosować taką samą ilość wody i ten sam czas mieszania. Zawsze chronić tynkowaną powierzchnię przed deszczem i słońcem oraz starać się utrzymywać stałą temperaturę powyżej 15 °C podczas utwardzania.

Podczas stosowania w temperaturze poniżej 5 °C należy podjąć środki przewidziane do stosowania w zimie, tzn. ogrzewanie, zabezpieczenie przed śniegiem itp.

### Dane techniczne

Spoivo	Wapno i cement niskoalkaliczny
Kruszywo, piasek naturalny	Piasek naturalny 0–3 mm
Okres stosowania	Ok. 2 godz.
Zaczyna twardnieć po	Ok. 4 godz.
Mrozodporność	Tak
Zalecana grubość warstwy	3–4 mm na aplikację, nadaje się do pompowania

### Opakowanie

Produkt jest standardowo dostarczany w workach po 25 kg, ale jest także (z reguły) dostępny w workach po 1000 kg oraz kontenerach 10-tonowych.

### Przechowywanie

Zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią.

*Firma Finja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość innych informacji niż informacji podanych w danych technicznych. Uwarunkowania pozostające poza odpowiedzialnością firmy Finja to m.in. sposób użytkowania, obróbka, wykonanie prac, możliwe interakcje z innymi materiałami oraz warunki lokalne panujące w miejscu przechowywania lub pracy. Aktualne informacje są zawsze dostępne na stronie [www.finja.se](http://www.finja.se)*