

TYNKOWANIE

Kalkbruk E Fin

Zaprawa wapienna E jest to sucha zaprawa, którą należy mieszać jedynie z wodą w celu otrzymania gotowej do użycia zaprawy służącej do wykonywania tynków i napraw naziemnych w starszych budynkach.

Opis wykonania prac

Przygotowanie mieszanki

Mieszać mechanicznie przez ok. 10 minut z dodatkiem ok. 4 litrów wody na worek (25 kg).

Taka proporcja zapewnia uzyskanie 16 litrów gotowej zaprawy.

Wskazówki dotyczące stosowania

Podłoże należy zmoczyć przed zastosowaniem. Zwilżać twardniejącą warstwę tynku w celu zwiększenia wytrzymałości. Taką samą ilość wody i ten sam czas mieszania należy zawsze stosować. Zawsze chronić tynkowaną powierzchnię przed deszczem i słońcem

oraz utrzymywać jednakową temperaturę powyżej 15 °C podczas utwardzania. W przypadku stosowania w temperaturze poniżej

5 °C należy podjąć środki przewidziane do stosowania w zimie, tzn. ogrzewanie, zabezpieczenie przed śniegiem itp.

Dane techniczne

Spoiwo	
Kruszywo, piasek naturalny	0–1 mm
Okres stosowania	nieograniczony
Zaczyna twardnieć	bardzo powoli
Zalecana grubość tynku	ok. 5 mm

Opakowanie

Produkt jest standardowo dostarczany w workach po 25 kg, ale jest także (z reguły) dostępny w workach po 1000 kg oraz 10-tonowych kontenerach.

Przechowywanie

Zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią.

Firma Finja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość innych informacji niż informacji podanych w danych technicznych. Uwarunkowania pozostające poza odpowiedzialnością firmy Finja to m.in. sposób użytkowania, obróbka, wykonanie prac, możliwe interakcje z innymi materiałami oraz warunki lokalne panujące w miejscu przechowywania lub pracy. Aktualne informacje są zawsze dostępne na stronie www.finja.se

FINJA