

# TYNKOWANIE

## KC Putsbruk B Fin

Wykańczanie powierzchni, tynkowanie i naprawianie kondygnacji naziemnych na podłożach z tynku o tej samej lub wyższej jakości.

### Opis wykonania prac

Przygotowanie mieszanki

Mieszać mechanicznie przez ok. 10 minut z dodatkiem ok. 4 litrów wody na worek (25 kg).

Taka proporcja zapewni uzyskanie 16 litrów gotowej zaprawy. W przypadku korzystania z tzw. „mieszarki przepływowej” jest wymagana specjalna jakość.

Wskazówki dotyczące stosowania

Podłoże należy zmoczyć przed zastosowaniem. Zwilżać twardniejącą warstwę tynku w celu zwiększenia wytrzymałości. Taką samą

ilość wody i ten sam czas mieszania należy zawsze stosować. Zawsze chronić tynkowaną powierzchnię przed deszczem i słońcem oraz

starać się utrzymywać jednakową temperaturę powyżej 15 °C podczas utwardzania. W przypadku użycia w temperaturze poniżej 5 °C należy

podjąć środki przewidziane do stosowania w zimie, tzn. ogrzewanie, zabezpieczenie przed śniegiem itp.

### Dane techniczne

Spoiwo	wapno i cement
Kruszywo, piasek naturalny	0–1 mm
Okres stosowania	ok. 3–4 h
Zaczyna twardnieć po	ok. 4 godz.
Mrozoodporny	dobra
Zalecana grubość tynku	ok. 5 mm

### Opakowanie

Produkt jest standardowo dostarczany w workach po 25 kg, ale jest także (z reguły) dostępny w workach po 1000 kg oraz kontenerach 10-tonowych.

# Przechowywanie

Zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią.

*Firma Finja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość innych informacji niż informacji podanych w danych technicznych. Uwarunkowania pozostające poza odpowiedzialnością firmy Finja to m.in. sposób użytkowania, obróbka, wykonanie prac, możliwe interakcje z innymi materiałami oraz warunki lokalne panujące w miejscu przechowywania lub pracy. Aktualne informacje są zawsze dostępne na stronie [www.finja.se](http://www.finja.se)*

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "I" and "N" are connected. Below the text are two horizontal lines of varying lengths, with the longer one under "FINJA" and the shorter one under "JA".