

TYNKOWANIE

Kalkbruk E

Opis produktu Zaprawa wapienna E jest to sucha zaprawa, którą należy mieszać jedynie z wodą w celu otrzymania gotowej do użycia zaprawy służącej do wykonywania tynków i napraw naziemnych w starszych budynkach.

Opis wykonania prac

Przygotowanie mieszanki

Mieszać mechanicznie przez ok. 10 minut z dodatkiem ok. 4 litrów wody na worek (25 kg).

Taka proporcja zapewnia uzyskanie 16 litrów gotowej zaprawy.

Wskazówki dotyczące stosowania

Podłoże należy zmoczyć przed zastosowaniem. Zwilżać twardniejącą warstwę tynku w celu zwiększenia wytrzymałości. Taką samą ilość wody i ten sam czas mieszania należy zawsze stosować. Zawsze chronić tynkowaną powierzchnię przed deszczem i słońcem

oraz utrzymywać jednakową temperaturę powyżej 15 °C podczas utwardzania. W przypadku stosowania w temperaturze poniżej

5 °C należy podjąć środki przewidziane do stosowania w zimie, tzn. ogrzewanie, zabezpieczenie przed śniegiem itp.

Dane techniczne

Spoiwo	Wapno gaszone
Kruszywo, piasek naturalny	0–3 mm
Okres stosowania	nieograniczony
Zaczyna twardnieć	bardzo powoli
Zalecana grubość tynku	ok. 10–12 mm

Opakowanie

Produkt jest standardowo dostarczany w workach po 25 kg, ale jest także (z reguły) dostępny w workach po 1000 kg oraz 10-tonowych kontenerach.

Przechowywanie

Zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią.

Firma Finja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość innych informacji niż informacji podanych w danych technicznych. Uwarunkowania pozostające poza odpowiedzialnością firmy Finja to m.in. sposób użytkowania, obróbka, wykonanie prac, możliwe interakcje z innymi materiałami oraz warunki lokalne panujące w miejscu przechowywania lub pracy. Aktualne informacje są zawsze dostępne na stronie www.finja.se

FINJA