

# Glasfiberbruk A

**Pumpbar och fiberförstärkt puts till utsatta konstruktioner som exempelvis socklar och kallmurar. Används vid putsning ovan och under mark på underlag av murverk.**

## Arbetsanvisning

### Förarbete:

Kontrollera att rätt produkter används.

Kontrollera underlaget och dess beskaffenhet.

Rengör samtliga ytor noggrant. Underlaget ska vara damm- och fettfri.

Underlaget ska förvattnas vid behov – Använd slang med finspridarmunstycke.

### Blandning:

Bruket blandas maskinellt 8-10 minuter i en långsamtgående blandare. Blandningstiden ska inte vara längre än vad som fordras för att få ett homogent och smidigt bruk. Använd 4,0-4,5 liter rent kranvatten per säck (25 kg).

Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Putsning får inte utföras med för blött bruk. Det ska säkerställas att rätt vattenmängd doseras, då ett felaktigt blandat bruk påverkar dess egenskaper negativt. Bruk som har börjat att härda får inte blandas ut med mer vatten.

### Putsning:

Tillvägagångssätt vid putsning och armering utförs enligt valt system:

För Sockelputs: Se Arbetsanvisning Sockelputssystem.

För underlag av murverk: se anvisning "Hjälp vid - Putsning" på [www.finja.se](http://www.finja.se).

Bruket slås eller sprutas på underlaget.

Glasfiberbruk A är framtaget för att kunna användas med lämplig maskinell utrustning - för mer information se "Maskiner" på [www.finja.se](http://www.finja.se)

Om bruket har börjat hårdna ska det kasseras. Brukets bearbetningstid beror till stor del på väder och temperaturen i luften. Finja tar inget ansvar för bruksblandningar som har kontaminerats/förorenats med o tillåtna tillsatser på arbetsplatsen så som till exempel diskmedel, T-sprit eller liknande.

Eftervattna det hårdnande putsskiktet för ökad hållfasthet – Använd slang med finspridarmunstycke.

Ytskikt: Finja Fasadfärg och Ytputs eller Finja Ädelputs kan användas.

Se Finjas Underlagsguide för val av ytskikt.

### Användningsråd:

Skydda alltid ytan mot regn. Under varma förhållanden ska murverket skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas, det vill säga isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvattnet med mera. Eftersträva en brukstemperatur på ca 20°C, på det färdigblandade bruket.

Frostskyddstillägg får ej tillsättas i putsbruket.

För mer information gällande vinteråtgärder se handboken "Rätt från början – Murat & Putsat", Svenskbyggjänst.

### Underhåll:

Se handboken "Rätt Murat & Putsat", Svenskbyggjänst, Kapitel 10: Ombyggnad, Renovering och Underhåll.

**Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).**



## Teknisk data

Bindemedel	Kalk och cement
Ballast	Natursand 0–3 mm
Bruksklass	CS IV
Vattenbehov	Ca 22 %
Vattenbindemedel	0,8
Lufthalt	Ca 18 %
Frostbeständighet	God
Bearbetningsbar	Ca 2 h
Rek. skiktjocklek	8–12 mm
Åtgång	Ca 18-23 kg/m <sup>2</sup>

## Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck och 1000 kg storsäck.

## Lagring

25 kg säckar ska användas inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning. Storsäckar som förvaras torrt och täckt ska användas inom 6 månader från tillverkningsdatumet.