

TYNKOWANIE

Glasfiberbruk A

Zaprawa z włóknem szklanym jest suchą zaprawą zbrojoną włóknem szklanym, którą należy zmieszać jedynie z wodą w celu otrzymania gotowej do użycia zaprawy tynkarskiej. Zaprawa z włóknem szklanym zawiera włókno szklane odporne na alkalia.

Opis wykonania prac

Przygotowanie mieszanki

Mieszać mechanicznie przez ok. 8 minut z dodatkiem ok. 5,5 litra wody na worek (25 kg).

Taka proporcja zapewnia uzyskanie ok. 15 litrów gotowej zaprawy.

Wskazówki dotyczące stosowania

Podłoża nasiąkliwe należy zmoczyć przed zastosowaniem. Zwilżać twardniejącą warstwę tynku w celu zwiększenia wytrzymałości.

Zawsze należy stosować taką samą ilość wody i ten sam czas mieszania. Zawsze chronić tynkowaną powierzchnię przed deszczem i

słońcem oraz starać się utrzymywać jednakową temperaturę przekraczającą 15 °C podczas utwardzania. W przypadku użycia w temperaturze poniżej

5 °C należy podjąć środki przewidziane do stosowania w zimie, tzn. ogrzewanie, zabezpieczenie przed śniegiem itp.

Dane techniczne

Spoiwo	wapno i cement
Kruszywo	Piasek naturalny 0–3 mm
Klasa zaprawy	5–50 mm na aplikację
Zapotrzebowanie na wodę	ok. 22%
Spoiwo na bazie wody	0,8
Zawartość powietrza	Ok. 18%
Okres stosowania +20 °C	Ok. 2 godz
Mrozoodporność	tak
Zalecana grubość warstwy tynku	8–12 mm, nadaje się do pompowania

Opakowanie

Produkt jest standardowo dostarczany w workach po 25 kg, ale jest także (z reguły) dostępny w workach po 1000 kg.

Przechowywanie

Zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią.

Firma Finja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość innych informacji niż informacji podanych w danych technicznych. Uwarunkowania pozostające poza odpowiedzialnością firmy Finja to m.in. sposób użytkowania, obróbka, wykonanie prac, możliwe interakcje z innymi materiałami oraz warunki lokalne panujące w miejscu przechowywania lub pracy. Aktualne informacje są zawsze dostępne na stronie www.finja.se

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, sans-serif font, with a thick horizontal line underneath.