

## Lagningsmassa Fin

För lagningar och spackling i skikt upp till 15 mm på betong i tak och på vägg. Inom- och utomhus.

### Arbetsbeskrivning

Blandning

Blandas maskinellt med bormaskin/visp eller snabbgående blandare i ca 5 min, max 5 liter vatten per 20 kg säck.

Användningsråd

Lagningsbruk och Lagningsmassa: Underlaget förvattnas. Bruket påføres med filtbräda resp slät stålspackel. Eftervattna det hårdnade bruket.

Skydda alltid lagad yta mot regn och sol och eftersträva en jämn temperatur över + 15°C under härdningstiden. Vid användning under + 5°C skall vinteråtgärder vidtas dvs värme, snöskydd etc.

### Teknisk data

Bindemedel	Cement
Ballast	0-0,25 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn	> 10 MPa
Åtgång per kvm och mmskikt	1,2 kg
Användningstid	ca 2 h

### Förpackning

Levereras i 20 kg papperssäck

### Lagring

Förvaras torrt. Lagringstid i oöppnad originalförpackning är 12 månader. Tillverkningsdatum anges på förpackningen.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se)*