

Ytputs Silikonharts

Strukturputs baserad på silikonhartsdispersion med god kulörbeständighet och självrengörande egenskaper. Ger en kraftigt vattenavvisande alkalieresistent fasadyta med en mycket god diffusionsöppenhet.

Finns i fraktion 1,5 och 3,0 mm.

Arbetsanvisning

Före behandling ska ytorna vara rena och torra, väl förankrade mot underlaget samt fria från sinterskikt och utfällningar. Grundbehandling utförs alltid med Finja Putsgrund. Omrörs maskinellt före användning. Appliceras med spruta eller för hand med rostfritt stålbrätte. Efter påläggning av putsen kan ytan skuras med t.ex. plastbrätte beroende på önskad ytstruktur. Arbeta aldrig vid risk för frost, i starkt solsken eller vid regn och kraftig vind.

Teknisk data

Bindemedel	Silikonhartsdispersion
Densitet	1,80 kg/liter
Åtgång	1,5 mmsprutad 2,5 kg/m ² 3,0 mmsprutad 4,5 kg/m ² Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.
Appliceringstemperatur	Min. 5 °C i luft och underlag. Materialet ska ha en temperatur av minst 10 °C vid applicering.
Glans	Helmatt
Torktid vid 23 °C, RF 50 %. Under andra förhållanden förändras torkegenskaperna.	Brukstorr: 1 dygn Genomtorr: 7 dygn
Förtunning/rengöring	Vatten. Vid handapplicering förtunnas max 2 % och vid sprutning max 5 %.
Kulör	Enligt Finja kulörkarta
Övriga upplysningar	Ovanstående data gäller FC 100. För andra kulörer kan angivna värden variera.

Förpackning

25 kg hink

Lagring

Förvaras svalt men frosthritt.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.