

# Tunnfog & Tunnputsbruk A

Tunnfog & Tunnputsbruk A är ett torrbruk som blandas endast med vatten för att få ett användningsklart bruk för murning och putsning.

## Arbetsanvisning

### Blandning:

Blandas maskinellt cirka 10 minuter i en långsamtgående blandare eller 5 minuter i en snabbgående blandare. Använd cirka 4,6-4,8 liter rent kranvatten per säck (25 kg). Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Bruk som har börjat att härda får inte blandas ut med mer vatten.

### Murning:

Vid murning appliceras bruket med tunnfogsskopa eller annat tandat verktyg. Fogtjockleken blir 2–5 mm.

### Putsning:

Vid putsning ska underlaget förvattnas. Bruket appliceras med stålbrätte eller likvärdigt verktyg. Skiktjocklek 2–5 mm. Efterbehandla ytan med filtbräda eller liknande samt eftervattna det hårdnande putsskiktet för ökad hållfasthet.

### Användningsråd:

Skydda alltid ytan mot regn. Under varma förhållanden ska murverket skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas, det vill säga isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvatten med mera. Vid murning kan köldtillsats/frostskyddstillsats tillsättas.

### Tillsats, Frostskydd:

Användning av Frostskydd bidrar till, men ersätter inte, normala vinteråtgärder såsom isolering och uppvärmning av blandningsvatten och material. Vid användning av frostskydd finns risk för saltutfällningar.

Tillsättning av Frostskyddstillsats sänker den slutliga hållfastheten.

## Teknisk data

Bindemedel	Cement
Ballast	Natursand 0–0,7 mm
Frostbeständighet	God
Bearbetningsbar 20 °C	Ca 2 h
Börjar hårdna efter	Ca 4 h
Åtgång	
Blockbredd	Tunnfogsmurning
(mm)	(kg/m <sup>2</sup> ), ca
70	3
100	4
150	6
200	8

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).

250	10
300	12
350	14

## Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck.

## Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).

[www.finja.se](http://www.finja.se) - 2024-05-23

**FINJA**